

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FPT 201 é uma resina não cristalizável, obtida por tratamento químico da colofônia natural para eliminar a sua tendência para cristalizar, sem afetar a sua solubilidade ou compatibilidade.

## CARACTERÍSTICAS

Resina sólida de cor amarelada.

Esta resina tem uma excelente resistência à cristalização mantendo, no entanto, as mesmas características da colofônia natural no que respeita à solubilidade e compatibilidade.

## ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO<sup>1</sup>

	Especificação Produto	Propriedades Típicas	Unidades
Índice de Acidez	150 max	125	mg KOH/g
Cor Gardner, 50% em tolueno	6 max	4	-----
Ponto de amolecimento, (R&B)	71-76	73	°C
Ácido abiético	8 max	6	%

## REGULAMENTAÇÃO

Conforme com os requisitos do “Code Federal Regulation, Title 21” nas secções seguintes: 175.105 Adesivos.

## APLICAÇÕES

Esta resina é especialmente recomendada em:

- Adesivos para pisos;
- Adesivos sensíveis à pressão (PSA).

## FORMAS DE FORNECIMENTO

**Flakes:** em sacos de 25 kg.

**Bloco:** tambores de 225 kg e 250 kg.

## PRAZO DE VALIDADE

Até seis meses em condições normais de armazenagem.

<sup>1</sup>Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controle, não podemos dar garantias implícitas ou explícitas no que respeita à informação aqui prestada. Nós estamos permanentemente a estudar as aplicações específicas dos produtos dos nossos clientes, nos quais os nossos produtos fazem parte da sua composição, de modo a que possam tornar-se cada vez mais eficazes.