

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FPT 3516 é um éster de glicerina e colofónia estabilizado de forma a garantir uma boa estabilidade térmica e uma boa resistência à oxidação.

CARACTERÍSTICAS

Sólido de cor amarelada.

É compatível com os polímeros usuais, tais como:

- Polímeros EVA, SIS, SBS, SBR, borracha natural, borracha butílica, neopreno e outros polímeros;
- Resinas de hidrocarboneto e terpénicas.

É solúvel em:

- Solventes aromáticos e alifáticos;
- Ésteres e cetonas.

É insolúvel em:

- Álcool e água.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO¹

| | Especificação Produto | Propriedades Típicas | Unidades |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Índice de Acidez | 15 máx | 10 | mg KOH/g |
| Ponto de amolecimento (R&B) | 95 - 102 | 100 | °C |
| Cor Gardner (50%, Tolueno) | 4 máx | 3 | ----- |

REGULAMENTAÇÃO

Conforme com os requisitos do “Code Federal Regulation, Title 21” nas secções seguintes: 175.105 - Adesivos.

APLICAÇÕES

É especialmente recomendado como *tackifier* em adesivos, por ter:

- Boa resistência térmica;
- Boa compatibilidade com ceras;
- Compatibilidade total com a maior parte dos polímeros;
- Excelente *tack*;
- Boa resistência à oxidação devido ao baixo teor em ácido abiético.

Também pode ser usado em termo fusíveis base EVA e compósitos de borracha.

¹Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controle, não podemos dar garantias implícitas ou explícitas no que respeita à informação aqui prestada. Nós estamos permanentemente a estudar as aplicações específicas dos produtos dos nossos clientes, nos quais os nossos produtos fazem parte da sua composição, de modo a que possam tornar-se cada vez mais eficazes.

FORMAS DE FORNECIMENTO

Flakes/pérolas: sacos de 25kg
Cisterna

PRAZO DE VALIDADE

Até seis meses em condições normais de armazenagem.



¹Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controle, não podemos dar garantias implícitas ou explícitas no que respeita à informação aqui prestada. Nós estamos permanentemente a estudar as aplicações específicas dos produtos dos nossos clientes, nos quais os nossos produtos fazem parte da sua composição, de modo a que possam tornar-se cada vez mais eficazes.

FLORPINUS Indústria Química Ltda | Rua Theodoro Kochinski, 95 – Campo do Meio - Campo Largo/PR – Brasil | CEP: 83604-700 | Caixa postal 873
Telef.: +55 41 3399 3822 | **Fax:** +55 41 3399 2833 | **E-mail:** florpinus.pr@florpinus.com.br