

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FPT 305 es un derivado de colofonia obtenido por tratamiento químico para disminuir el contenido en ácido abiético.

CARACTERÍSTICAS

Sólido amarillento.

Soluble en disolventes aromáticos y alifáticos.

Compatible con polímeros sintéticos y naturales.

Excelente resistencia a oxidación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO¹

	Especificación Producto	Propiedades Típicas	Unidades
Índice de Acidez	150 máx	125	mg KOH/g
Color Gardner, 50% en tolueno	6 máx	4	-----
Punto de Reblandecimiento, (R&B)	71 - 76	73	°C
Ácido abiético	8 max	6	%

REGLAMENTACIÓN

De acuerdo con los requisitos del "Code Federal Regulation, Title 21" en la secciones siguientes: 175.105 - Adhesivos.

APLICACIONES

Esta resina es especialmente recomendada para:

- Adhesivos para pisos;
- Adhesivos sensibles a presión (PSA).

FORMAS DE SUMINISTRO

Flakes: Bolsa de papel de 25 kg;

Bloque: Bidones de 225 kg – 250 kg.

PLAZO DE VALIDAD

Hasta doce meses en condiciones normales de almacenaje.

¹Métodos analíticos disponibles a pedido del cliente.

La información contenida en esta ficha técnica es, tanto cuanto sabemos, verdadera y correcta. Todavía, debido a las condiciones de uso fuera de nuestro control, no podemos dar garantías implícitas o explícitas en lo que respeta la información aquí prestada. Nosotros estamos permanentemente a estudiar las aplicaciones específicas de los productos de nuestros clientes, en los cuales nuestros productos hacen parte de su composición, de modo a que puedan tornarse cada vez más eficaces.